BOLETIN TECNICO Ref. 62413-4 Rev. 05/2009

NONFIRE BARRERA



MASILLA ACRILICA INTUMESCENTE CLASIFICADA RF 240 S/EN 13501 y M2 S/ UNE 2327

DEFINICION

Masilla acrílica intumescente para sellado y relleno de juntas de bajo movimiento interiores en locales, edificios o naves con sistemas de protección contra incendios. Pintable una vez seco.

Intumescente: aumenta de volumen en contacto con llama o calor, solidificando e impidiendo la propagación de las llamas o del humo. Actúa como barrera efectiva de las llamas y el humo.

<u>Clasificada RF 240</u> en ensayo de Resistencia al Fuego S/EN 13501

<u>Clasificada M2</u> en el ensayo de Reacción frente al Fuego S/UNE 23727.90 1R.

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación CTE – DB – SI.

VENTAJAS

- Producto homologado para la protección pasiva contra incendios.
- Fácil de aplicar, monocomponente.
- Autoextinguible
- Gran capacidad de relleno y sellado.
- Adhiere sobre la mayoría de materiales.
- Buena estabilidad térmica.
- Pintable una vez seco.

CONSERVACION

En condiciones normales de temperatura y humedad mantiene sus propiedades durante un mínimo de 18 meses desde fecha fabricación.

APLICACIONES

Sellado y relleno de fisuras, grietas y juntas interiores de bajo movimiento, sellado de pasantes de cables y tuberías, sistemas de calefacción, puertas y ventanas contra incendios, etc. Adhiere satisfactoriamente sobre hormigón, mortero, vidrio, metal, madera, etc. Se utiliza con éxito en trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, climatización, decoración, etc. en edificios donde se quiera dar protección pasiva contra incendios.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a sellar y/o rellenar deben estar limpias, sanas y secas. Cortar la cánula de forma adecuada para aplicar cantidad suficiente para cubrir la junta o unión. Fácilmente aplicable entre +5 y +45°C, mediante pistola. No someter a calor intenso hasta 48-72 horas después de su aplicación.

LIMPIEZA

El producto fresco puede eliminarse agua. Una vez curado puede eliminarse por medios mecánicos con agua caliente.

PRESENTACION

El producto se presenta en cartuchos de 300 ml. Y salchichas de 600 ml. en color gris.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

<u>CARACTERISTICAS</u>	<u>METODO</u>	<u>ESPECIFICACION</u>				
Aspecto		Pasta tixotrópica				
Color		Gris				
Velocidad de extrusión s/ 20 g	2,75 bar/D=2 mm.	30				
Descuelgue en pared vertical	ASTM-D-2202	0,1				
Tiempo de formación de piel	K 30027	30 min.				
Masa específica g/ cc	ASTM-D-1475	1,63				
Características del producto curado (7 días 23ºC 50% HR)						
Dureza (Shore A)	ASTM-D-2240	35				
Resistencia a la tracción (Mpa)	ASTM-D-412 /C	0,3				
Alargamiento a rotura (%)	ASTM D412/C	200				
Resistencia al Fuego	EN 13501	RF 240				
Reacción al Fuego	UNE 23727.90 1R	M2				

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.





BOLETIN TECNICO Ref. 62413-4 Rev. 05/2009

NONFIRE BARRERA



MASILLA ACRILICA INTUMESCENTE CLASIFICADA RF 240 S/EN 13501 y M2 S/ UNE 2327

RESUMEN CLASIFICACION RESISTENCIA AL FUEGO S/EN 13501

ANCHO JUNTA (mm)	SELLADO	TIPO FONDO DE JUNTA	CLASIFICACION S/EN 13501	
10	SIMPLE	PE KRAFFT	E240/E1240	RF 240
10	SIMPLE	LANA VIDRIO	E240/E1240	RF 240
10	DOBLE	PE KRAFFT	E240/E1240	RF 240
10	DOBLE	LANA VIDRIO	E240/EI240	RF 240
20	SIMPLE	LANA VIDRIO	E240/EI240	RF 240
20	DOBLE	PE KRAFFT	E180/EI180	RF 180
20	DOBLE	LANA VIDRIO	E240/EI240	RF 240
30	SIMPLE	LANA VIDRIO	E240/EI240	RF 240
30	DOBLE	PE KRAFFT	E120/EI120	RF 120
30	DOBLE	LANA VIDRIO	E240/E1240	RF 240

Leyenda:

Sellado Simple: Sellado a una cara
 Sellado Doble: Sellado a dos caras

3. Fondo de Junta PE Krafft: Fondo de Junta de Polietileno marca Krafft

4. Fondo de Junta Lana Vidrio: Lana de vidrio clasificado M0 en Reacción al Fuego

Clasificación E: Clasificación en Integridad Estructural (min)
 Clasificación EI: Clasificación en Aislamiento Térmico (min)

Este resumen corresponde a resultados obtenidos en el ensayo de Resistencia al Fuego realizado en Laboratorio Homologado e independiente notificado por la UE en Abril 2.008. Los certificados e informe de ensayo, están a disposición de los clientes bajo petición.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Inipersonal)

